



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 03

**PEMCO Multifarm UTTO WB 101**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	API GL-4; Volvo WB 101; John Deere: J20C;J20D; Ford: M2C134D; M2C86(A&B); M2C134(A&C);Massey Ferguson:CMS M1135; CMS M1143;CMS 1145;CNH MAT 3525/3526; J.I.Case: MS-1204,1206,1207,1209; NH410B; NH 420A; New Holland 82948718; Kubota:UDT Fluid;Allison C-4;JCMAS HK P-041; caterpillar TO-2;I.H.C:B5&B-6 Hydran; White Q-1705/1722/1766/1766B(UHTF)/1802/1826;Oliver :Type 55/Type5J/Q1802;Denison:Pump Only)HF-(0-2);Sperry Viskers/Eaton:I-280-S&M2950S;Sauer Sunstrand/Danfoss:Hydro Static Trans fluid		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, cСт	9,5-11,5	10,77	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, cСт	-	66,07	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	140	153	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	220	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-45	-46	ASTM D-97
Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг KOH на 1 г масла, не менее	8.0	8.26	ASTM D-2896
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.878	ASTM D-1298

Responsible analyst : Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT